

FONDIPOL 240 S/R



Описание продукта	Грунт полиуретановый пигментированный двухкомпонентный на основе растворителя
Свойства	Алкидное строение Продукт быстрой сушки Высокая тиксотропность Высокая степень непрозрачности Быстрое и легкое ручное и машинное шлифование
Рекомендованное использование	Грунт, предназначенный для нанесения на шпон, МДФ и различные породы древесины.
Certificados	Plantilla de informe , Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	63 +/- 2%
Вязкость (Кубок Форда 8)	UNE EN ISO 2431	25 +/- 2" CF8 A 20°C
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.40 +/- 0.020
Цвет		Разные цвета

Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR N.271
Пропорция Смеси (% по объему)		33%
Пропорция Смеси (% по весу)		25%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	56% ± 2
Вязкость Смеси (Сора Ford 4)	UNE EN ISO 2431	40 ± 5
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	4 до 5 часов при 20°C

Растворитель	Ссылка: .9130
--------------	---------------

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски, airless и оборудование для нанесения покрытий
Нанесение на	Листовой металл и мДФ, предварительно обработанный изолирующим грунтом
Рекомендованная толщина слоя	150-180 гр/м ²
Количество слоев	1-2
Сухой на ощупь	15 до 30 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Поверхностное шлифование	4 - 6 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Шлифование	7 - 10 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

Комментарии по нанесению

Если вы желаете закрыть поры древесины, сначала следует отшлифовать первый грунтовочный слой, перед тем как приступить ко второму нанесению

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130
Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020
На этот грунтовочный слой можно наносить любое финишное покрытие из серии LACAPOL или NITROBARP

Хотя данный продукт характеризуется хорошими изолирующими свойствами, при нанесении его на МДФ рекомендуется предварительно покрыть грунтовочным слоем.

В случае с определенными цветами вязкость продукта может отличаться от указанной наверху.

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.
Не хранить в открытой или начатой таре.
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 02-07-2020 Этот документ отменяет все предыдущие.