

## FONDIPOL 301 BLANCO

<b>Описание продукта</b>	Грунт полиуретановый белый двухкомпонентный на основе растворителя	
	Алкидное строение	
<b>Свойства</b>	Быстрая сушка	
	Высокая способность заполнения	
	Хорошая тиксотропность, которая облегчает нанесение по вертикали.	
<b>Рекомендованное использование</b>	Продукт предназначен для лакирования деревянных поверхностей и мебели для дома	
<b>Технические характеристики</b>		

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	75%+-2 10MIN 130°C
Вязкость (Кубок Форда 8)	UNE EN ISO 2431	155"+-20 F8 20°C
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.640+/-0.020

### Характеристики Смеси

Катализатор		K0389
Пропорция Смеси (% по объему)		50%
Вязкость Смеси (Сора Ford 4)	UNE EN ISO 2431	35 ± 10
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	2 до 3 часов при 20°C

Растворитель	Ссылка: .9130
--------------	---------------

### Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски и airless
Нанесение на	МДФ, предварительно обработанный изолирующим грунтом и листовой металл
Рекомендованная толщина слоя	150-180 гр/м <sup>2</sup>
Количество слоев	1-2
Сухой на ощупь	20 до 40 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Поверхностное шлифование	6 - 8 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Шлифование	12 - 16 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

### Комментарии по нанесению

Если вы желаете закрыть поры древесины, сначала следует отшлифовать первый грунтовочный слой, перед тем как приступить ко второму нанесению

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130

Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

На этот грунтовочный слой можно наносить любое финишное покрытие из серии LACAPOL или NITROBARP

При нанесении на плиту МДФ необходимо предварительно покрыть ее изолирующим грунтом.

### Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

**Примечание**

*Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 30-11-2020 Этот документ отменяет все предыдущие.*