

LACAPOL 365 BLANCO BRILLO PL TIX



Описание продукта	Финишное покрытие полиуретановое белое двухкомпонентное на основе растворителя
Свойства	Алкидное строение СИЛЬНЫЙ БЛЕСК Хорошая тиксотропность, которая облегчает нанесение по вертикали. Хорошая растекаемость и выравнивание Высокая степень непрозрачности Хорошая стойкость к пожелтению
Рекомендованное использование	Лак предназначен для покрытия деталей, повышает видимость деталей и придаёт сильный блеск.
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	60%+-2 10MIN 130°C
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	28"±-3 F4 20°C
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.250 ± 0.020
Легкие органические вещества ЛОВ (%)	UNE EN ISO 11890	39.604%
Легкие органические вещества ЛОВ (гр./л)	UNE EN ISO 11890	495.057
Цвет		Белый
Блеск (угол 60°)		Высокоглянцевый

Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR N. 293
Пропорция Смеси (% по объему)		50%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	57% ± 2
Вязкость Смеси (Сора Ford 4)	UNE EN ISO 2431	20 ± 2 с.
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	8 до 10 часов при 20°C

Растворитель		Ссылка: .9020
Процент разбавления		5-7%

Характеристики применения

Рабочая вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	18 ± 1 с.
Система Применения		Распылитель краски
Нанесение на		Полиуретановые грунты (Fondipol) или полиакриловые, идеально отшлифованные и очищенные от пыли
Рекомендованная толщина слоя		100-120 гр/м ²
Сухой от пыли	UNE EN ISO 3678	30 до 50 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сухой на ощупь	UNE EN ISO 3678	4 - 5 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

Прост в обращении

UNE EN ISO 3678

1 дней

Полное отверждение

UNE EN ISO 3678

3-4 дней

Комментарии по нанесению

СМЕСЬ

Катализатор K0293 50% (Объем)

ВАЖНО: Сохраняйте вязкость смеси при нанесении.

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 21-09-2012 Этот документ отменяет все предыдущие.