

## BICAPA ACRILICO 1C BLANCO MATE

<b>Описание продукта</b>	Однокомпонентный лак с пигментом на основе растворителя
	Акриловое строение
<b>Свойства</b>	Быстрая сушка
	Хорошие технические свойства в качестве грунтовочного и финишного покрытия
<b>Рекомендованное использование</b>	Покрытие лаком мебели внутри помещений.

### Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	44-2%
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	60 ± 5
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.120+/-0.020
Блеск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	Матовый

### Характеристики Смеси

Растворитель	Ссылка: .9130
--------------	---------------

### Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски, airless и оборудование для нанесения покрытий
Нанесение на	Отлично прогрунтованное и отшлифованное дерево
Рекомендованная толщина слоя	120-130 гр/м <sup>2</sup>
Сухой от пыли	10 до 20 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сухой на ощупь	20 до 40 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Прост в обращении	3 - 4 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Полное отверждение	1 дней
Перекрашиваемый	Для нанесения второго слоя от 5 - 6 часов

### Комментарии по нанесению

Если после нанесения финишного слоя поверхность необходимо перекрасить - следует поверхностно отшлифовать, чтобы получить адгезию между слоями

Если при нанесении температура окружающей среды повышена или влажно, используйте DILUYENTE RETARDANTE POLIURETANOS D-61.

### Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

### Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 10-10-2016 Этот документ отменяет все предыдущие.

