

LACAPOL FENIX BASE TINTOMETRIA



Описание продукта	БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦВЕТОВ В КОЛОРИМЕТРЕ
Свойства	Алкидное строение Высокая степень непрозрачности Шелковистый на ощупь
Рекомендованное использование	Продукт предназначен для лакирования деревянных поверхностей и мебели для дома
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA , Fondipol.250.Blanco.y.Lacapol.Fenix.pdf



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	58% ± 2
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	80 ± 10
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.260+/-0.020
Цвет		Широкая цветовая гамма
Блеск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	Матовый и полуматовый

Характеристики Смеси

Катализатор		КАТАЛИЗАТОР N.245 / КАТАЛИЗАТОР N.296
Пропорция Смеси (% по объему)		50%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	50% ± 2
Вязкость Смеси (Cora Ford 4)	UNE EN ISO 2431	35 ± 5
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	4 до 5 часов при 20°C

Растворитель Ссылка: .9130

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски и airless
Нанесение на	Пигментированные полиуретановые грунты или пигментированный полиакрил идеально отшлифованные и очищенные от пыли
Рекомендованная толщина слоя	120-130 гр/м ²
Сухой от пыли	15 до 30 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сухой на ощупь	30 до 50 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Полное отверждение	1 дней
Перекрашиваемый	Для нанесения второго слоя от 8 - 10 часов

Комментарии по нанесению

Мягие цвета: Катализатор N 245

Насыщенные цвета: Катализатор N 296.

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130

Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

Если после нанесения финишного слоя поверхность необходимо перекрасить - следует поверхностно отшлифовать, чтобы получить адгезию между слоями

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Максимальная стабильность катализатора составляет менее 6 месяцев при температуре 20°C.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 29-03-2011 Этот документ отменяет все предыдущие.