



Описание продукта	Финишное покрытие полиуретановое прозрачное двухкомпонентное на основе растворителя
Свойства	Придает детали эффект "мягкости" Однородная приятная на ощупь текстура
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	45%+2 10MIN 130°C
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	25"+-3 F4 20°C
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.040+/-0.020
Блеск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	Матовый

Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR LACAPOL SOFT
Пропорция Смеси (% по объему)		20%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	48% ± 2
Вязкость Смеси (Сора Ford 4)	UNE EN ISO 2431	20 ± 5 с.
Строк годности Смеси	UNE EN ISO 9514	6 до 7 часов при 20°C

Характеристики применения

Рабочая вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	По применению
Система Применения		Не разбавляя под распыление
Рекомендованная толщина слоя		Не более 120г/м2
Сухой на ощупь	UNE EN ISO 3678	3 - 4 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

Комментарии по нанесению

Наносить на черный или цветной полиуретановый грунт типа LACAPOL FENIX SEMIMATE NEGRO, слегка отшлифованную
Если продукт нужно развести, использовать .9130

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 01-09-2020 Этот документ отменяет все предыдущие.