



Описание продукта	Грунт полиуретановый прозрачный двухкомпонентный на основе растворителя
Свойства	Акриловое строение ПРОДУКТ НЕ ЖЕЛТЕЕТ Покрытие средней плотности Отличная прозрачность
Рекомендованное использование	Продукт предназначен для обработки открытых пор, придает древесине естественный вид. Специальный для нанесения по светлому дереву
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	26% ± 3
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	75+/-3"
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.940+/-0.020

Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR N.A. N. 298
Пропорция Смеси (% по объему)		10%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	27% ± 3
Вязкость Смеси (Cora Ford 4)	UNE EN ISO 2431	60 ± 5
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	10 до 12 часов при 20°C

Растворитель	Ссылка: .9130
Процент разбавления	10-15%

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски, airless и оборудование для нанесения покрытий
Рекомендованная толщина слоя	150-180 гр/м ²
Количество слоев	1-2
Сухой на ощупь	15 до 20 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Поверхностное шлифование	2 - 3 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Шлифование	8 - 10 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

Комментарии по нанесению

Если вы желаете закрыть поры древесины, сначала следует отшлифовать первый грунтовочный слой, перед тем как приступить ко второму нанесению

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130

Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

Чтобы добиться максимальной защиты древесины, необходимо добавить 3% УФ-ФИЛЬТРА, номер 9116

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 01-09-2020 Этот документ отменяет все предыдущие.