

FONDIPOL AISLANTE BLANCO PL

Описание продукта	Грунт полиуретановый пигментированный двухкомпонентный на основе растворителя
Свойства	Высокая способность заполнения ИНГИБИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПАРАФИНА ДЛЯ МДФ
Рекомендованное использование	Продукт подходит для применения по МДФ и проблемным видам древесины на этапе перед грунтованием, действует как изолянт.

Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	67%+-2
Вязкость Кребс/Стормер	UNE EN ISO 2431	85-95 KU
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.270+/-0.020

Характеристики Смеси

Катализатор		K0294
Пропорция Смеси (% по весу)		50%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	55% ± 2
Вязкость Смеси (Сора Ford 4)	UNE EN ISO 2431	50 ± 5 с.
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	4-5 часов

Растворитель Ссылка: .9130

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски и airless
Рекомендованная толщина слоя	120-150 гр/м ²
Количество слоев	1
Сухой на ощупь	60 до 90 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Поверхностное шлифование	2 - 3 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Шлифование	8 - 10 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

Комментарии по нанесению

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130
Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Максимальная стабильность катализатора составляет менее 6 месяцев при температуре 20°C.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 12-12-2019 Этот документ отменяет все предыдущие.

