



Описание продукта	Грунт полиуретановый прозрачный двухкомпонентный на основе растворителя
Свойства	ИНГИБИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПАРАФИНА ДЛЯ МДФ Покрытие низкой плотности Хорошие характеристики глубины проникновения
Рекомендованное использование	Продукт подходит для применения по МДФ и проблемным видам древесины на этапе перед грунтованием, действует как изолянт.
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA , Plantilla de informe



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	20%+-2
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	12+-1"
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.900+/-0.010

Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR N.272
Пропорция Смеси (% по объему)		100%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	27% ± 2
Вязкость Смеси (Cora Ford 4)	UNE EN ISO 2431	12 ± 2
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	10 до 15 часов при 20°C

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски и airless
Рекомендованная толщина слоя	120-150 гр/м ²
Количество слоев	1
Сухой на ощупь	60 до 90 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Шлифование	8 - 10 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

Комментарии по нанесению

После нанесения FONDIPOL 220 дайте ему высохнуть, чтобы он подействовал как изоляционный материал, затем продолжайте процесс лакировки с FONDIPOL

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130

Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Максимальная стабильность катализатора составляет менее 6 месяцев при температуре 20°C.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 20-10-2010 Этот документ отменяет все предыдущие.