



<b>Описание продукта</b>	Грунт нитроцеллюлозный прозрачный на основе растворителя
<b>Свойства</b>	Простого применения Быстрая сушка Высокая степень непрозрачности
<b>Рекомендованное использование</b>	Продукт предназначен для герметизации столярных изделий и домашней мебели
<b>Certificados</b>	<a href="#">Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA</a> , <a href="#">Plantilla de informe</a>



**Технические характеристики**

	<b>Стандарт</b>	<b>Значение</b>
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	31%+-2
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	190+-50"
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.950+/-0.015

**Характеристики Смеси**

Растворитель	Ссылка: .9140
Процент разбавления	20-30%

**Характеристики применения**

Система Применения	Распылитель краски и airless
Нанесение на	Отшлифованное дерево
Рекомендованная толщина слоя	150-180 гр/м <sup>2</sup>
Количество слоев	1-2
Сухой на ощупь	20 до 30 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Поверхностное шлифование	2 - 3 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Шлифование	5 - 6 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

**Комментарии по нанесению**

Если вы желаете закрыть поры древесины, сначала следует отшлифовать первый грунтовочный слой, перед тем как приступить ко второму нанесению  
После шлифования и удаления пыли обработайте нитроцеллюлозными продуктами Nitrobarp.

**Комментарии**

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.  
Не хранить в открытой или начатой таре.  
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.  
Хранить в недоступном для детей месте.

**Примечание**

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная

причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 24-11-2010 Этот документ отменяет все предыдущие.