



Описание продукта	Грунт полиуретановый прозрачный двухкомпонентный на основе растворителя
Свойства	Высокая степень непрозрачности Высокая тиксотропность, которая обеспечивает нанесение без подтеков на вертикальных поверхностях, и хорошая способность к растеканию на ровной поверхности
Рекомендованное использование	Продукт предназначен для герметизации столярных изделий и домашней мебели Грунт, предназначенный для нанесения на вертикальные поверхности собранной мебели
Certificados	Plantilla de informe , Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	53% ± 2
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	120 ± 5
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.005+/-0.020

Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR N.273
Пропорция Смеси (% по объему)		50%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	46% ± 2
Вязкость Смеси (Сора Ford 4)	UNE EN ISO 2431	30 ± 5
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	3 до 5 часов при 20°C

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски и airless
Рекомендованная толщина слоя	150-180 гр/м ²
Количество слоев	1-2
Сухой на ощупь	25 до 45 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Поверхностное шлифование	6 - 7 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Шлифование	16 - 24 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

Комментарии по нанесению

Если вы желаете закрыть поры древесины, сначала следует отшлифовать первый грунтовочный слой, перед тем как приступить ко второму нанесению

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130

Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

На этот грунтовочный слой можно наносить любое финишное покрытие из серии LACAPOL или NITROBARP

Альтернатива катализатору: CATALIZADOR N. 294: Замедляет высыхание и шлифование. Повышает срок годности

смеси.

Альтернатива Катализатор: CATALIZADOR N.272 : Значительно задерживает сушку и шлифование. Увеличивает срок годности смеси. Используйте для применения на занавеске.

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 01-09-2020 Этот документ отменяет все предыдущие.