

## ACRILAC PLATA



<b>Описание продукта</b>	Акрил-полиуретановый финишный продукт, не желтеющий, пигментированный
<b>Свойства</b>	Придает эффект серебра Высокая степень непрозрачности Невысокая прозрачность Равномерное распределение цвета (без разрывов) Продукт быстрой сушки
<b>Рекомендованное использование</b>	Продукт специально предназначен для получения эффекта серебра
<b>Certificados</b>	Однокомпонентный продукт; можно катализировать его с K0021 (10%), если хотите улучшить показатели прочности. <a href="#">Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA</a>



### Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	22"+-3
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.950+/-0.02
Ссылочный номер		.9393
Система		Растворитель
Внешний вид		Матовый

### Характеристики применения

Система Применения	Не разбавляя под распыление
Нанесение на	Полиуретановый грунт (Fondocril PU) идеально отшлифованный и очищенный от пыли
Рекомендованное количество продукта	Не более 120г/м2
Сухой от пыли	10 минут
Сухой на ощупь	15 минут

### Комментарии по нанесению

Если после нанесения финишного слоя поверхность необходимо перекрасить - следует поверхностно отшлифовать, чтобы получить адгезию между слоями

При необходимости разбавления используйте полиуретановый растворитель D/D 907

Параметры разбавления, толщины слоя и атмосферного давления имеют прямое влияние на однородность металлизированных продуктов.

Не изменять параметры во время процесса лакирования, чтобы не менять эффект продукта

### Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Максимальная стабильность продукта при температуре 20°C в течении 12 месяцев

Не хранить в открытой или начатой таре.

### Примечание

*Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 16-12-2010 Этот документ отменяет все предыдущие.*