

LACAPOL 379 BLANCO BRILLO

Описание продукта	Финишное покрытие полиуретановое белое двухкомпонентное на основе растворителя
	Алкидное строение
Свойства	СИЛЬНЫЙ БЛЕСК
	Высокая степень непрозрачности
	Хорошая растекаемость и выравнивание
	Быстрое отверждение, что способствует его манипулятивности
	Хорошая прочность
	Финишное покрытие, подходящее для полирования
Рекомендованное использование	Лак предназначен для покрытия деталей, повышает видимость деталей и придает сильный блеск.

Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	69% ± 2
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	30+/-3"
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.430+/-0.020
Цвет	UNE EN ISO 3668	Белый
Блеск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	Высокоглянцевый

Характеристики Смеси

Катализатор		K0379
Пропорция Смеси (% по объему)		50%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	60% ± 2
Вязкость Смеси (Cora Ford 4)	UNE EN ISO 2431	23 ± 3
Строк годности Смеси	UNE EN ISO 9514	6 до 8 часов при 20°C

Растворитель	Ссылка: .9444
Процент разбавления	15-20%
Катализатор	K0377
Пропорция 2-й смеси (% объема)	50%

Характеристики применения

Рабочая вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	15-16 секунд
Система Применения		Распылитель краски и airless
Нанесение на		Грунт полиакриловый отшлифованный и очищенный от пыли
Рекомендованная толщина слоя		90-110 гр/м ²
Сухой от пыли		30 до 50 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сухой на ощупь		4 - 5 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Прост в обращении		7 - 8 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Полное отверждение		1-2 дней

Комментарии по нанесению

ВАЖНО: Сохраняйте вязкость смеси при нанесении.

Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 03-09-2020 Этот документ отменяет все предыдущие.