



<b>Описание продукта</b>	Финишное покрытие полиуретановое прозрачное двухкомпонентное на основе растворителя
<b>Свойства</b>	Акриловое строение ПРОДУКТ НЕ ЖЕЛТЕЕТ Быстрая сушка Шелковистый на ощупь Отличная прозрачность
<b>Рекомендованное использование</b>	Продукт предназначен для обработки открытых пор, придает древесине естественный вид. Специальный для нанесения по светлому дереву
<b>Certificados</b>	<a href="#">Plantilla de informe</a> , <a href="#">Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA</a> , <a href="#">Plantilla de informe</a>



**Технические характеристики**

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	25% ± 3
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	22 ± 3
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.920+/-0.020
Блеск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	Матовый, полуматовый, сатиновый, полуглянцевый и высокоглянцевый

**Характеристики Смеси**

Катализатор		CATALIZADOR Nº 21 N.A.
Пропорция Смеси (% по объему)		25%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	26% ± 2
Вязкость Смеси (Cora Ford 4)	UNE EN ISO 2431	20 ± 3
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	10 до 12 часов при 20°C

**Характеристики применения**

Система Применения	Распылитель краски, airless и оборудование для нанесения покрытий
Нанесение на	Полиуретановый грунт (Fondocriil PU) или белая отделка (Lacapol 351) (как защитный лак)
Рекомендованная толщина слоя	120-130 гр/м <sup>2</sup>
Сухой от пыли	10 до 20 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сухой на ощупь	20 до 40 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Полное отверждение	1 дней
Перекрашиваемый	Для нанесения второго слоя от 10 - 12 часов

**Комментарии по нанесению**

## СМЕСЬ

Катализатор K0021 25% (Объем)

Если после нанесения финишного слоя поверхность необходимо перекрасить - следует поверхностно отшлифовать, чтобы получить адгезию между слоями

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130

Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

Чтобы добиться максимальной защиты древесины, необходимо добавить 3% УФ-ФИЛЬТРА, номер 9116

### Комментарии

---

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

### Примечание

---

*Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 01-09-2020 Этот документ отменяет все предыдущие.*