



Описание продукта

Глазурь на основе растворителя.

Свойства

Хорошая адгезия

Решает проблемы отбеливания, вызванные при применении традиционных грунтов

Придает древесине состаренный и неотесанный вид.

В рамках этой серии имеются базовые цвета, которые можно смешивать между собой для получения иных цветов.

Рекомендованное использование

Продукт - заменитель натуральных глазурей

Certificados

Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Вязкость (Кубок Форда 4)		Текучий
Цвет		Широкая цветовая гамма
Ссылочный номер		Согласно цвету
Система		Растворитель
Красящая способность		Среднее
Высыхание		7-8 часов

Характеристики применения

Система Применения		Распылитель краски, щетка и тряпка
Нанесение на		Полиуретановый грунт (Fondocril PU) идеально отшлифованный и очищенный от пыли
Перекрашиваемый		По истечении 6 часов можно наносить финишный слой
Очистка		С тряпкой

Комментарии по нанесению

Отшлифовать грунтовочный слой перед нанесением красителя для избежания проблем с адгезией

После нанесения грунтовочного слоя, прежде чем приступить к очистке, дайте ему подсохнуть в течении нескольких минут

Если необходимо разбавить, используйте номер 9015 Diluyente Barpicolor T-61

Физико-химическое сопротивление

	Стандарт	Значение
Светопрочность		Повышенная (внутри помещений)
Допускается повторное покрытие лаком		Превосходная прочность поверх лакировки с полиуретаном

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Максимальная стабильность продукта при температуре 20°C в течении 12 месяцев

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 16-12-2010 Этот документ отменяет все предыдущие.