

## LACAPOL ACRILICO INTERFERENCIA ARTICO



<b>Описание продукта</b>	Акрил-полиуретановый финишный продукт с пигментом, который меняет цвет в зависимости от света.
<b>Свойства</b>	ПРОДУКТ НЕ ЖЕЛТЕЕТ Быстрая сушка Шелковистый на ощупь
<b>Certificados</b>	<a href="#">Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA</a>



### Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	30% ± 1
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	26 ± 1
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.950+/-0.01
Цвет		Разные цвета
Блеск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	

### Характеристики Смеси

Катализатор		K0021
Пропорция Смеси (% по объему)		25%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	
Вязкость Смеси (Cora Ford 4)	UNE EN ISO 2431	20 ± 3
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	10 до 12 часов при 20°C

### Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски
Рекомендованная толщина слоя	Не более 120г/м2
Сухой от пыли	10 до 20 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сухой на ощупь	20 до 40 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Полное отверждение	1 дней

### Комментарии по нанесению

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130  
Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

### Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Максимальная стабильность катализатора составляет менее 6 месяцев при температуре 20°C.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Примечание**

*Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 06-07-2011 Этот документ отменяет все предыдущие.*