

## BICAPA N.C MATE 25 ESPECIAL



### Описание продукта

Многослойный нитроцеллюлозный прозрачный на основе растворителя

### Свойства

Хорошая поверхностная твердость

Продукт быстрой сушки

Быстрое шлифование

Повторное лакирование исключительно нитроцеллюлозными финишными покрытиями

### Рекомендованное использование

Продукт предназначен для лакирования деревянных поверхностей и мебели для дома

### Certificados

[Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA](http://Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA)



### Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	21+-2% 10MIN 130°C
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	195+-10" FORD 4 A 20°C
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.915+/-0.020
Внешний вид		Матовая 25

### Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски, airmix и airless
Рекомендованная толщина слоя	120-150 гр/м <sup>2</sup>
Количество слоев	2
Сухой от пыли	10-15 минут в зависимости от температуры окружающей среды, основы и пресса.
Сухой на ощупь	30 до 40 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Полное отверждение	2 - 3 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Поверхностное шлифование	1-2 часа
Перекрашиваемый	Начиная с 2-3 часов в условиях окружающей среды

### Комментарии по нанесению

На новую древесину наносить 1 или 2 слоев продукта с интервалом в 2-3 часов между каждым слоем.

При необходимости разбавления используйте полиуретановый растворитель D/D 907

Если при нанесении температура окружающей среды повышена или влажно, используйте DILUYENTE RETARDANTE POLIURETANOS D-61.

### Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

### Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного

