

FONDIPOL ECUADOR TIX

Описание продукта	Грунт полиуретановый прозрачный двухкомпонентный на основе растворителя
Свойства	Хорошая тиксотропность, которая облегчает нанесение по вертикали. Быстрое отверждение Быстрое и легкое ручное и машинное шлифование
Рекомендованное использование	Продукт предназначен для герметизации столярных изделий и домашней мебели

Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	37% ± 2
Вязкость (Кубок Форда 6)	UNE EN ISO 2431	90 ± 5 с.
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.965+/-0.020

Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR N. 312
Пропорция Смеси (% по объему)		50%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	32% ± 2
Вязкость Смеси (Сора Ford 4)	UNE EN ISO 2431	25 ± 5
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	3 до 4 часов при 20°C

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски и airless
Рекомендованная толщина слоя	150-180 гр/м ²
Количество слоев	1-2
Сухой на ощупь	25 до 40 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Поверхностное шлифование	4 - 5 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Шлифование	16 - 24 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

Комментарии по нанесению

Если вы желаете закрыть поры древесины, сначала следует отшлифовать первый грунтовочный слой, перед тем как приступить ко второму нанесению

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130

Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

На этот грунтовочный слой можно наносить любое финишное покрытие из серии LACAPOL или NITROBARP

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного

продукта. 01-09-2020 Этот документ отменяет все предыдущие.
