

NITROFOND 1035 AVK
Описание продукта

Грунт нитроцеллюлозный прозрачный на основе растворителя

Свойства

 Простого применения
 Быстрая сушка
 Высокая степень непрозрачности
 Продукт высокой вязкости

Рекомендованное использование

Продукт предназначен для герметизации столярных изделий и домашней мебели

Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	31%+-2
Вязкость (Кубок Форда 8)	UNE EN ISO 2431	55 ± 65 с.
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.950+/-0.015

Характеристики Смеси

Растворитель	Ссылка: .9140
Процент разбавления	20-30%

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски и airless
Нанесение на	Отшлифованное дерево
Рекомендованная толщина слоя	150-180 гр/м ²
Количество слоев	1-2
Сухой на ощупь	20 до 30 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Поверхностное шлифование	2 - 3 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Шлифование	5 - 6 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

Комментарии по нанесению

Если вы желаете закрыть поры древесины, сначала следует отшлифовать первый грунтовочный слой, перед тем как приступить ко второму нанесению
 После шлифования и удаления пыли обработайте нитроцеллюлозными продуктами Nitrobarp.

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 21-09-2015 Этот документ отменяет все предыдущие.

NITROFOND 1035 AVK

Oficinas centrales / Headquarters / Siège social

San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain

Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com