

AQUABARP EXTERIOR ND



Описание продукта	Морилка однокомпонентная прозрачная на водной основе Акриловое строение
Свойства	Хорошая стойкость при различных погодных условиях Продукт с высокой эластичностью Быстрая сушка Отталкивает воду и влажность окружающей среды и регулирует транспирацию древесины, предотвращая ее деформацию Тиксотропный продукт с высокой стойкостью к образованию подтеков Содержит УФ фильтр Высокая устойчивость к блокировке Высокая способность заполнения Возможность повторного лакирования через 12-24 часа
Рекомендованное использование	Продукт предназначен для лакирования и защиты столярных изделий и уличной мебели
Сертификаты	Сертифицирован AIDIMA как подходящий для наружного применения согласно норме UNE EN 927
Carta de Colores	Linea de madera Aquabarp



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	36-40
Вязкость Кребс/Стормер	UNE EN ISO 2431	105-120 KU
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.05+/-0.020
Легкие органические вещества ЛОВ (%)	UNE EN ISO 11890	0.574%
Легкие органические вещества ЛОВ (гр./л)	UNE EN ISO 11890	6.035
Цвет		Бесцветный (в сухом остатке)
Внешний вид		Сатиновый, полуматовый и матовый

Характеристики применения

Система Применения	Airmix и airless
Нанесение на	Цельное дерево, мебель для сада и окна, двери, балки
Рекомендованное количество продукта	150-200 гр/м ²
Количество слоев	1-2
Температура нанесения	>15
Влажность воздуха	Менее 70%
Сухой от пыли	50 до 60 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сухой на ощупь	2 - 3 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Полное отверждение	24 - 48 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Перекрашиваемый	Через 16-24 часов

Комментарии по нанесению

Нанесите два слоя продукта на Impregnante Aquabarp с цветом.

Если после нанесения финишного слоя поверхность необходимо перекрасить - следует поверхностно отшлифовать, чтобы получить адгезию между слоями

Не рекомендуется подвергать воздействию погодных условий ранее, чем через 7 дней.

Коэффициент влажности обрабатываемой древесины не должен превышать 15%

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

При использовании в наружных работах, являясь продуктом водной среды, он чувствителен к дождю.

Промыть инструменты водой сразу после использования.

Не хранить при температуре ниже, чем 5°C

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 28-12-2010 Этот документ отменяет все предыдущие.