

HYDROBARP PARQUET



Описание продукта	Продукт на основе воды Акрилово-полиуретановое ароматическое строение
Свойства	Хорошие технические свойства в качестве грунтовочного и финишного покрытия Хорошая растекаемость и выравнивание Высокая стойкость к истиранию Хорошая прозрачность Способность заполнения
Рекомендованное использование	Продукт, рекомендованный для использования по паркету Продукт предназначен для лакирования деревянных поверхностей и мебели для дома
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	28-32
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	20"-26" FORD 4
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.045+/-0.020
Легкие органические вещества ЛОВ (%)	UNE EN ISO 11890	1.817%
Легкие органические вещества ЛОВ (гр./л)	UNE EN ISO 11890	18.988
Блеск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	Высокоглянцевый и полуматовый

Характеристики Смеси

Растворитель	Вода
Процент разбавления	5-10%

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски, щетка и валик
Нанесение на	Отшлифованное дерево
Рекомендованное количество продукта	100-120 гр/м ²
Температура нанесения	>15°C
Влажность воздуха	Менее 70%
Сухой на ощупь	7-8 часов
Полное отверждение	24 - 36 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Поверхностное шлифование	Приблизительно 16 часов

Комментарии по нанесению

- Нанесите один или два слоя, шлифуя поверхность между ними.
- Нанесите непосредственно на древесину, поверх того же продукта слой за слоем, или на отшлифованный Hydrobarp Fondo TR.
- Коэффициент влажности обрабатываемой древесины не должен превышать 15%

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

На древесине с высоким уровнем влажности (выше 20%) - использование не желательно.

Промыть инструменты водой сразу после использования.

Не хранить при температуре ниже, чем 5°C

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 28-12-2010 Этот документ отменяет все предыдущие.