

HYDROBARP ACABADO BR



| | |
|--------------------------------------|--|
| Описание продукта | Финишное покрытие однокомпонентное прозрачное на водной основе |
| Свойства | Акриловое строение Высокая степень непрозрачности Высокая твердость и физическое сопротивление. Хорошая тиксотропность, которая облегчает нанесение по вертикали. |
| Рекомендованное использование | Продукт предназначен для лакирования деревянных поверхностей и мебели для дома |
| Certificados | Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA |



Технические характеристики

| | Стандарт | Значение |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Твердые вещества в Весе (%) | UNE EN ISO 3251 | 29+-2 |
| Вязкость Кребс/Стормер | UNE EN ISO 2431 | 80-90 UK (20°C) |
| Плотность (кг/л) | UNE EN ISO 2811-1 | 1.06+/-0.020 |
| Легкие органические вещества ЛОВ (%) | UNE EN ISO 11890 | 5.350% |
| Легкие органические вещества ЛОВ (гр./л) | UNE EN ISO 11890 | 56.711 |
| Внешний вид | | Сатиновый, полуматовый и матовый |

Характеристики Смеси

| | |
|---------------------|-------|
| Растворитель | Вода |
| Процент разбавления | 5-10% |

Характеристики применения

| | |
|-------------------------------------|---|
| Система Применения | Распылитель краски, airmix и airless |
| Рекомендованное количество продукта | 100-120 гр/м ² |
| Температура нанесения | >15 |
| Влажность воздуха | Менее 70% |
| Сухой на ощупь | 40 до 60 минут (в зависимости от толщины и температуры) |
| Прост в обращении | 90 до 120 минут (в зависимости от толщины и температуры) |
| Полное отверждение | 16 - 24 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий |

Комментарии по нанесению

Финишный слой для перекраски грунта линии Hydrobarp

Поверх слоя HYDROBARP FONDO BR абсолютно сухого и отшлифованного, нанести продукт указанным граммажом и выдержать при указанных условиях.

Если вы хотите сократить время отверждения, можно прибегнуть к принудительной сушке горячим воздухом или использовать инфракрасные лучи или микроволны.

Если после нанесения финишного слоя поверхность необходимо перекрасить - следует поверхностно отшлифовать, чтобы получить адгезию между слоями

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Промыть инструменты водой сразу после использования.

Не хранить при температуре ниже, чем 5°C

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 28-12-2010 Этот документ отменяет все предыдущие.