

HYDROBARP ACABADO 102



Описание продукта

Финишное покрытие однокомпонентное прозрачное на водной основе
Акриловое строение

Можно добавлять катализатор CATALIZADOR HYDROBARP, чтобы улучшить физическую и химическую стойкость продукта.

Свойства

Высокая степень непрозрачности

Отличная прозрачность

Высокая твердость и физическое сопротивление.

Хорошая тиксотропность, которая облегчает нанесение по вертикали.

Рекомендованное использование

Продукт предназначен для лакирования деревянных поверхностей и мебели для дома

Carta de Colores

[Linea de madera Aquabarp](#), [Linea Madera Tintes para madera](#)

Certificados

[Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA](#)



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	35-39%
Вязкость Кребс/Стормер	UNE EN ISO 2431	70-80 UK
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.08+/-0.020
Легкие органические вещества ЛОВ (%)	UNE EN ISO 11890	5.2%
Легкие органические вещества ЛОВ (гр./л)	UNE EN ISO 11890	56.160
Внешний вид		Сатиновый, полуматовый и матовый

Характеристики Смеси

Катализатор	K0362
Пропорция Смеси (% по объему)	10/1
Растворитель	Вода
Процент разбавления	5-10%

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски, airmix и airless
Рекомендованное количество продукта	100-120 гр/м ²
Температура нанесения	>15
Влажность воздуха	Менее 70%
Сухой на ощупь	40 до 60 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Прост в обращении	90 до 120 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Полное отверждение	16 - 24 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

Комментарии по нанесению

Финишный слой для перекраски грунта линии Hydrobarp

Поверх слоя HYDROBARP FONDO CARE абсолютно сухого и отшлифованного, нанести продукт указанным граммажом и выдержать при указанных условиях.

Если вы хотите сократить время отверждения, можно прибегнуть к принудительной сушке горячим воздухом или использовать инфракрасные лучи или микроволны.

Если после нанесения финишного слоя поверхность необходимо перекрасить - следует поверхностно отшлифовать, чтобы получить адгезию между слоями

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Промыть инструменты водой сразу после использования.

Не хранить при температуре ниже, чем 5°C

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 28-12-2010 Этот документ отменяет все предыдущие.