

AQUABARP FONDO EXTERIOR BLANCO



Описание продукта

Грунт однокомпонентный белый на водной основе
Акриловое строение

Свойства

Хорошее блокирующее действие оказывает на танины и экстракты тропических пород деревьев и на смолы хвойных пород, например, сосен.
Тиксотропный продукт с высокой стойкостью к образованию подтеков
Хорошая стойкость при различных погодных условиях
Дышащий
Хорошее ручное шлифование через 24 часов



Рекомендованное использование

Продукт, предназначенный для лакирования деревянных поверхностей и уличной мебели

Carta de Colores

[Linea de madera AquaBarp](#)

Certificados

[Aquabarp_pino.pdf](#), [Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA, 20150323160950359_0001.pdf](#), [X3eTY_C8C6526.pdf](#)

Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	56+-2 10 MIN A 130°C
Вязкость Кребс/Стормер	UNE EN ISO 2431	115-125 UK
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.330 ± 0.020 (смесь)
Легкие органические вещества ЛОВ (%)	UNE EN ISO 11890	4.98%
Легкие органические вещества ЛОВ (гр./л)	UNE EN ISO 11890	67.230
Цвет		Белый

Характеристики Смеси

Растворитель	Вода
--------------	------

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски, airless и airmix. Диаметр насадки и угол диапазона пульверизации определяются в зависимости от типа детали
Нанесение на	Мебель для сада и окна, двери, балки
Рекомендованное количество продукта	150-200 гр/м ²
Температура нанесения	>15°C
Влажность воздуха	Менее 70%
Сухой от пыли	50 до 60 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сухой на ощупь	2 - 3 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Перекрашиваемый	Через 24 часов
Шлифование	16 - 24 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

Комментарии по нанесению

Коэффициент влажности обрабатываемой древесины не должен превышать 15%
Первый слой в процессе покрытия дерева должен наноситься пропиткой Impregnante AquaBarp Exterior Blanco.
После нанесения пропитки и ее высыхания нанести один слой AquaBarp Fondo Exterior Blanco.

После высыхания пропитки Impregnante Aquabarp Fondo Exterior Blanco и шлифовки, в случае, если дерево все еще не полностью защищено, нанести слой Aquabarp Bicomponente Exterior Blanco + K-363 на 10%. Данный слой наносится по необходимости и зависит от вида и качества обрабатываемого дерева.

После подготовки дерева, наносится один слой белого или цветного Aquabarp Exterior.

Если вы хотите сократить время отверждения, можно прибегнуть к принудительной сушке горячим воздухом или использовать инфракрасные лучи или микроволны.

Не использовать при угрозе дождя или мороза.

Комментарии

Не смешивать и избегать контакта продукта с другими продуктами линии Aquabarp
Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

При использовании в наружных работах, являясь продуктом водной среды, он чувствителен к дождю.

Промыть инструменты водой сразу после использования.

Не хранить при температуре ниже, чем 5°C

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 15-07-2011 Этот документ отменяет все предыдущие.