

## HYDROBARP PARQUET TRAFIC MATE 20



### Описание продукта

Продукт на основе воды  
Полиуретановое алифатическое строение

### Свойства

Продукт на водной основе, который можно использовать как однокомпонентный или двухкомпонентный с добавлением катализатора  
Хорошие технические свойства в качестве грунтовочного и финишного покрытия  
Хорошая растекаемость и выравнивание  
Высокая стойкость к истиранию  
Хорошая прозрачность  
Способность заполнения  
Низкое содержание летучих органических веществ ЛОВ  
Отличная устойчивость к пожелтению



### Рекомендованное использование

Продукт, рекомендованный для использования по паркету

Продукт предназначен для лакирования деревянных поверхностей и мебели для дома

### Certificados

[Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA](http://Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA)

### Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	28-32
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	21"-25" FORD 4
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.04+/-0.020
Легкие органические вещества ЛОВ (%)	UNE EN ISO 11890	3.790%
Легкие органические вещества ЛОВ (гр./л)	UNE EN ISO 11890	40.940
Блеск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	Матовый

### Характеристики Смеси

Катализатор	K0370
Пропорция Смеси (% по объему)	10%
Строк годности Смеси	3 до 4 часов при 20°C
Растворитель	Вода
Процент разбавления	5-10%

### Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски, щетка и валик
Нанесение на	Отшлифованное дерево и отлично прогрунтованное и отшлифованное дерево
Рекомендованное количество продукта	100-120 гр/м <sup>2</sup>
Температура нанесения	>15°C
Влажность воздуха	Менее 70%
Сухой на ощупь	2 - 3 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Полное отверждение	24 - 36 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

Поверхностное шлифование

Приблизительно 16 часов

**Комментарии по нанесению**

Механическое перемешивание смеси до однородного состояния.

После перемешивания с K0370 и до применения выждать 15 минут.

Нанесите один или два слоя, шлифуя поверхность между ними.

Наносите непосредственно на древесину, поверх того же продукта слой за слоем, или на отшлифованный Hydrobarp Fondo TR.

Если вы хотите покрыть вторым слоем Parquet, предварительно отшлифуйте первый слой.

Коэффициент влажности обрабатываемой древесины не должен превышать 15%

**Комментарии**

---

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

На древесине с высоким уровнем влажности (выше 20%) - использование не желательно.

Промыть инструменты водой сразу после использования.

Не хранить при температуре ниже, чем 5°C

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

**Примечание**

---

*Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 09-07-2015 Этот документ отменяет все предыдущие.*