

LACAPOL 365 BASE TINTOMETRIA



Descripción del producto	БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦВЕТОВ В КОЛОРИМЕТРЕ
Свойства	Алкидное строение СИЛЬНЫЙ БЛЕСК Высокая степень непрозрачности
Рекомендованное использование	Лак предназначен для покрытия деталей, повышает видимость деталей и придаёт сильный блеск.
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	62%+-2
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	60+-5"
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.210+/-0.020
Блеск (угол 60°)		Высокоглянцевый

Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR N. 365
Пропорция Смеси (% по объему)		50%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	55% ± 2
Вязкость Смеси (Cora Ford 4)	UNE EN ISO 2431	40 ± 5
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	8 до 10 часов при 20°C

Растворитель	Ссылка: .9130
Процент разбавления	10-15%

Характеристики применения

Рабочая вязкость (Кубок Форда 4)	17 ± 1
Система Применения	Распылитель краски и airless
Нанесение на	Пигментированные полиуретановые грунты или пигментированный полиакрил идеально отшлифованные и очищенные от пыли
Рекомендованная толщина слоя	120-130 гр/м ²
Сухой от пыли	30 до 50 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сухой на ощупь	4 - 5 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Прост в обращении	1 дней
Полное отверждение	3-4 дней

Комментарии по нанесению

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130
 Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020
ВАЖНО: Сохраняйте вязкость смеси при нанесении.
 Не рекомендуется использовать замедляющий растворитель

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 01-09-2020 (2) Этот документ отменяет все предыдущие.