

LACAPOL 345 A.V. BRILLANTE



Описание продукта	Финишное покрытие полиуретановое прозрачное двухкомпонентное на основе растворителя
Свойства	Акриловое строение Простого применения Высокая степень непрозрачности СИЛЬНЫЙ БЛЕСК ПРОДУКТ НЕ ЖЕЛТЕЕТ Быстрое отверждение, что способствует его манипулятивности
Рекомендованное использование	Лак предназначен для покрытия деталей, повышает видимость деталей и придаёт сильный блеск.
Certificados	Plantilla de informe , Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA , Plantilla de informe



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	34%+-2
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	50"+-3
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.950+/-0.020
Блеск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	Высокоглянцевый

Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR Nº 21 N.A.
Пропорция Смеси (% по объему)		25%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	32% ± 2
Вязкость Смеси (Cora Ford 4)	UNE EN ISO 2431	24 ± 3
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	8 до 9 часов при 20°C

Растворитель	Ссылка: .9130
Процент разбавления	5-8%

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски и airless
Нанесение на	Полиуретановый грунт (Fondocril PU) или белая отделка (Lacapol 351) (как защитный лак)
Рекомендованная толщина слоя	120-130 гр/м ²
Сухой от пыли	30 до 45 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сухой на ощупь	45 до 60 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Полное отверждение	2 дней
Перекрашиваемый	Для нанесения второго слоя от 10 - 12 часов

Комментарии по нанесению

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130
Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

Если после нанесения финишного слоя поверхность необходимо перекрасить - следует поверхностно отшлифовать, чтобы получить адгезию между слоями

Чтобы добиться максимальной защиты древесины, необходимо добавить 3% УФ-ФИЛЬТРА, номер 9116

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 01-09-2020 Этот документ отменяет все предыдущие.