

POLPARQUET TOP



Описание продукта Двухкомпонентный прозрачный полиуретан специально предназначенный для деревянных полов

Свойства Простого применения
Высокая твердость и физическое сопротивление.
Высокая стойкость к истиранию
Хорошая однородность оттенков

Рекомендованное использование Продукт, рекомендованный для использования по паркету

Certificados Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	38+-2%
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	30"+-5
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.995+/-0.020
Блеск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	Матовый, сатиновый и высокоглянцевый

Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR N.381
Пропорция Смеси (% по объему)		100%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	33% ± 2
Вязкость Смеси (Cora Ford 4)	UNE EN ISO 2431	15 ± 3
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	24 часов

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски и валик
Сухой на ощупь	1 - 3 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Полное отверждение	2 дней

Комментарии по нанесению

Процесс: FONDIPOL 1001 / K91 (50%).

Шлифованный

Polparquet Top / K381 (100%)

Если вы хотите покрыть вторым слоем Polparquet, предварительно отшлифуйте первый слой.

В случае смолистой древесины, перед нанесением грунта нанести один слой IMPRIMACION AISLANTE B / K105 (100%)

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130

Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

В блестящем варианте вязкость продукта меньше.

Физико-химическое сопротивление

	Стандарт	Значение
Твердость Persoz	UNE-EN ISO 1522	300" 24 часа

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 01-09-2020 Этот документ отменяет все предыдущие.