

LACAPOL T-5 MATE 35

Описание продукта	Финишное покрытие полиуретановое прозрачное двухкомпонентное на основе растворителя
Свойства	Тиксотропный продукт с высокой стойкостью к образованию подтеков Хорошая растекаемость и выравнивание Шелковистый на ощупь
Рекомендованное использование	Финишное покрытие, предназначенное для нанесения на вертикальные поверхности собранной мебели

Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	33% ± 2
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	41+/-5"
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.960+/-0.020
Блеск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	Матовый

Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR N. 295
Пропорция Смеси (% по объему)		50%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	31% ± 2
Вязкость Смеси (Сора Ford 4)	UNE EN ISO 2431	23 ± 4
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	>8 h.

Вязкость смеси 8.5 Мегаом

Характеристики применения

Рабочая вязкость (Кубок Форда 4)	По применению
Система Применения	Электростатическое оборудование
Вязкость смеси	8.5 Мегаом
Нанесение на	Полиуретановые грунты, идеально отшлифованные и очищенные от пыли
Рекомендованная толщина слоя	120-130 гр/м ²
Сухой на ощупь	30 до 45 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Полное отверждение	1 дней

Комментарии по нанесению

СМЕСЬ

Катализатор K0295 50% (Объем)

Если после нанесения финишного слоя поверхность необходимо перекрасить - следует поверхностно отшлифовать, чтобы получить адгезию между слоями

Если продукт нужно развести, использовать .9444

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Максимальная стабильность катализатора составляет менее 6 месяцев при температуре 20°C.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 21-03-2016 Этот документ отменяет все предыдущие.