

LACAPOL 500

Описание продукта	Финишное покрытие полиуретановое прозрачное двухкомпонентное на основе растворителя
Свойства	Высокая твердость и физическое сопротивление. Хорошая химическая стойкость
Рекомендованное использование	Финишное покрытие деталей, для которых требуется высокая прочность и высокая стойкость

Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	32% ± 2
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	22 ± 2
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.975+/-0.020
Блеск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	Матовый

Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR N.500
Пропорция Смеси (% по объему)		50%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	34% ± 2
Вязкость Смеси (Сора Ford 4)	UNE EN ISO 2431	22 ± 3
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	8 до 10 часов при 20°C

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски и airless
Нанесение на	Полиуретановые грунты, идеально отшлифованные и очищенные от пыли
Рекомендованная толщина слоя	120-130 гр/м ²
Сухой от пыли	10 до 15 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сухой на ощупь	25 до 40 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Полное отверждение	1 дней
Перекрашиваемый	Для нанесения второго слоя от 10 - 12 часов

Комментарии по нанесению

Если после нанесения финишного слоя поверхность необходимо перекрасить - следует поверхностно отшлифовать, чтобы получить адгезию между слоями

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130

Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Максимальная стабильность катализатора составляет менее 6 месяцев при температуре 20°C.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 09-08-2017 Этот документ отменяет все предыдущие.