

## LACAPOL 301

<b>Описание продукта</b>	Финишное покрытие полиуретановое прозрачное двухкомпонентное на основе растворителя
<b>Свойства</b>	Тиксотропный продукт с высокой стойкостью к образованию подтеков Хорошая растекаемость и выравнивание Высокая степень непрозрачности Хорошая однородность оттенков Шелковистый на ощупь
<b>Рекомендованное использование</b>	Финишное покрытие, предназначенное для нанесения на вертикальные поверхности собранной мебели

### Технические характеристики

	<b>Стандарт</b>	<b>Значение</b>
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	44% ± 2
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	75+/-5"
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.990+/-0.020
Блеск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	Матовый, сатиновый и полуматовый

### Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR N. 312
Пропорция Смеси (% по объему)		50%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	37% ± 2
Вязкость Смеси (Сора Ford 4)	UNE EN ISO 2431	20 ± 3
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	4 до 6 часов при 20°C

### Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски и airless
Нанесение на	Полиуретановые грунты (Fondipol) или полиакриловые, идеально отшлифованные и очищенные от пыли
Рекомендованная толщина слоя	120-130 гр/м <sup>2</sup>
Сухой от пыли	10 до 25 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сухой на ощупь	25 до 50 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Полное отверждение	1 дней
Перекрашиваемый	Для нанесения второго слоя от 10 - 12 часов

### Комментарии по нанесению

Если после нанесения финишного слоя поверхность необходимо перекрасить - следует поверхностно отшлифовать, чтобы получить адгезию между слоями  
Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130  
Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

### Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Примечание**

*Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 01-09-2020 Этот документ отменяет все предыдущие.*